

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE DUPOX 2012

Důkladně smíchejte elektrickým míchadlem:

688g pryskyřice složky **A** a 312g tužidla složky **B**

Při aplikaci s kamenivem postačí na 20 kg **SUCHÉHO a PRACHU ZBAVENÉHO** kameniva maximální frakce do 8 mm.

Při renovaci povrchu aplikujte válečkem.

Doba zpracovatelnosti cca 30 minut.

Aplikujte na suchý povrch při teplotách 10-25 stupňů Celsia.

Po aplikaci až do úplného ztuhnutí pryskyřice nesmí aplikovaný povrch zmoknout, padnou na něj rosa a podklad musí být suchý a čistý!!!

Pryskyřici skladujte NAD 10 stupňů Celsia!!

