

BÁČA MARMOWALL - MOZAIKA NA SVISLOU PLOCHU

1-4mm, 3-5 mm, 3-8 mm, 4-8 mm

- lze použít pouze pro aplikaci na podklady izolované od spodní vlhkosti!

NATAHUJTE POUZE NA JEDNO ZRNO!!

Patří k sobě: Premix 9,53kg a kamenivo 25kg (1 pytel) (1-4, 1-8, 3-5mm)
9 kg a kamenivo 25kg (1 pytel) (4-8mm)

NÁVOD K POUŽITÍ

Premix smíchejte s dodaným kamenivem přesně v poměru:

Premix: (1 kyblík) Nalejte do dostatečně velké míchací nádoby (důkladně stěrkou kyblík vytřete, aby se veškeré stanovené množství Premixu dostalo do kameniva!!)

A

Kamenivo: (1 pytel) Nasypte do míchací nádoby s Premixem . Kameniva nasypte cca jednu třetinu, POMALU promíchejte, nasypte druhou třetinu kameniva, znovu POMALU promíchejte, a nakonec vsypte zbylou třetinu kameniva a opět směs POMALU promíchejte. Míchejte **POMALU BĚŽNÝM** míchadlem max 200 otáček/min. Při rychlejším míchání hrozí obroušení kamenů a vytvoření šmouh na omítce!!

Charakteristika:

Po přidání kameniva do Premixu a důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem získáte Mozaikovou omítkovinu, tenkovrstvou, voděodolnou, určenou pro venkovní i vnitřní použití. Je vyrobena na bázi silanizované verze styrenakrylátové disperze, plniv a speciálních aditiv. Vyznačuje se vynikající flexibilitou a nízkou povrchovou nasákavostí. Mozaiková omítkovina je určena k povrchové úpravě svislých stavebních konstrukcí, předem ošetřených **adhezním můstkem**.

Vyznačuje se vysokou odolností proti zašpinění a mechanickému namáhání. Mramorové kamínky jsou vzájemně spojeny silanizovanou styren-akrylátovou disperzí bělavého odstínu, která po vyschnutí zprůhlední. Minimální doba zasychání při teplotě 20 stupňů Celsia může být i 14-21 dnů. Pro urychlení vyschnutí si lze pomoci z přiměřené vzdálenosti. Horkovzdušnou pistolí. Neaplikovat, pokud může teplota vzduchu do zaschnutí klesnout pod 10 stupňů Celsia, nebo na jaře a před zimou kdy je vlhkost vzduchu vysoká a hrozí nevysychání omítkoviny. Nelze aplikovat venku (v exteriéru) v měsících Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen. V ostatních měsících lze aplikovat za dodržení stanovených povětrnostních podmínek.

Podklad:

Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach, sprašující částice, mastnoty apod.), odizolovaný od spodní vlhkosti!!!. Před aplikací se důkladně promíchá stanovené množství Premixu se stanoveným množstvím mramorových kamínek **POMALUBĚŽNÝM** míchadlem (max 200 otáček/min) – viz příložený návod k použití. Obecně platí, že se do dostatečně velké míchací nádoby naleje nejprve Premix a následně do něj se vsypou kameny.

Podkladní plocha musí být před aplikací Mozaikové omítkoviny opatřena nátěrem **BÁČA MARMOWALL ADHEZNÍ MŮSTEK**, který díky svému složení zlepšuje zpracovatelnost mozaikové omítkoviny během aplikace a následně zlepšuje adhezi k podkladnímu materiálu.

Aplikace:

Mozaiková omítkovina se aplikuje na zpenetrovaný podklad nerezovým hladítkem v tloušťce odpovídající zrnitosti omítkoviny. Aplikaci mozaikové omítkoviny provádějte v rozmezí teplot od 10 – 30 stupňů Celsia. Pracovní plochu ochraňte před přímým slunečním osvětlením. Neaplikovat za silného větru, nebo hrozícího deště. Aplikovaná plocha nesmí do ztuhnutí zmoknout! Pracovní náradí po aplikaci řádně omyjte vodou.

Skladování:

Premix nebo již namíchaná omítkovina musí být uložena v dobře uzavřených obalech při teplotě 5-25 stupňů C, chráněna před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Nesmí zmrznout!

Maximální doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby Premixu.

Je zakázáno přidávat jakýchkoli surovin do produktu, či míchané omítkoviny, nebo měnit poměr Premixu a kameniva, než je stanoveno dodavatelem!!

Bezpečnost práce:

Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat 10-15 minut vodou, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci nejezte, nekuřte, nepijte.

Nejčastější chyby při aplikaci, které jsou v rozporu s návodem k použití a které vedou ke znehodnocení kamenného koberce

Aplikování příliš silné vrstvy, silnější než na 1-2 zrna. Toto vede k odpadnutí nebo prověšení kamenného koberce ze zdi v místě silnější aplikace. Může se stát i po delší době po aplikaci.

Aplikace na neizolovaný podklad od spodní vlhkosti – vede k úplnému nevyschnutí pojiva v koberci a výskytu bílých skvrn a fleků na koberci, případně jeho odpadnutí a vydrolení převážně při minusových teplotách. Pokud aplikujete na neizolovaný podklad, je nutné jej nejdříve natřít hydroizolací **Báča Water Izol** ve 3 vrstvách!

Zmoknutí kamenného koberce před zprůhledněním a ztuhnutím – může pak být koberec s bílými skvrnami a nepevný, droplící se. Často se stává při aplikaci svislé plochy pod úroveň vodorovné plochy, kdy při dešti stéká voda z vodorovné plochy na ještě nevyschlou svislou plochu.

Aplikace v příliš chladném a vlhkém počasí a klesnutí teploty pod 10 stupňů Celsia před celkovým ztuhnutím a vyschnutím vody z pojiva - bílé fleky na kamenném koberci, pokud pak zmrzne ještě nevyschlý a bílý, je znehodnocen a drolí se.

Všechny tyto chyby a nedodržení postupu vedou zpravidla ke znehodnocení kamenného koberce, který se poté musí mechanicky odstranit.