

UV STABILNÍ POLYURETAN

LAK DVOUSLOŽKOVÝ

Renovace povrchu

Důkladně smíchejte elektrickým míchadlem:

750 g složky A a 250 g složky B

Po smíchání přelejte do jiné míchací nádoby a znovu promíchejte.

Při renovaci povrchu aplikujte válečkem nebo štětkou. Pokud aplikujete na nový koberec, aplikujte nejdříve za 72 hodin (při 20 stupních C).

Doba zpracovatelnosti po smíchání cca 20 minut! Míchejte pouze stanovené množství, nebo menší, aby se stihlo zpracovat do 20 minut! Po uplynutí této doby se nespotřebovaná směs zavaří!

Aplikujte na suchý povrch při teplotách 10-25 stupňů Celsia (vzduch i podklad), ne na přímém slunečním záření.

Po aplikaci až do úplného ztuhnutí (24 hodin při 20 stupních Celsia) aplikovaný povrch zmoknout ani na něj padnout rosa!!!

Teplotu je nutné dodržovat, při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje!!

Skladujte NAD 10 stupňů Celsia!!